

Technische Daten

Geotextilien in der Flächenstabilisierung gemäß RVS 08.97.03

Produktname:

Drefon RVS 3000

Produktbeschreibung: Mechanisch verfestigtes Trenn -und Verstärkungsgeotextil
aus 100% hochwertiger PP Primärspinnfaser

Anwendung:

Für Schüttmaterial KK $d_{\max} \geq 63$ mm / Untergrund UG2 / LK $\leq 0,1$

Für Schüttmaterial RK oder KK $d_{\max} \leq 63$ mm / Untergrund UG2 / LK $\geq 0,4$

Eigenschaften (Prüfnorm)		Einheit	
Stempeldurchdrückkraft (EN ISO 12236)		N	3350
Toleranz [-]		N	250
Höchstzugkraft (EN ISO 10319)	Längsrichtung	kN/m	20,5
	Querrichtung	kN/m	22,5
	Diagonalrichtung	kN/m	21,0
Toleranz (längs/ quer/ diagonal) [-]		kN/m	1,1/ 2,1/ 2,0
Höchstzugkraftdehnung $(\epsilon_{\text{längs}} + \epsilon_{\text{quer}} + \epsilon_{\text{diagonal}}) / 3$ (EN ISO 10319)		%	≥ 60
Pyramidendruckkraft statisch (RVS 08.97.03, Anhang 1)		N	855
Pyramidendruckkraft dynamisch (RVS 08.97.03, Anhang 1)		N	570
Lochdurchmesser im Kegelfallversuch (EN ISO 13433)		mm	14
Toleranz [+]		mm	2,0
Wasserdurchlässigkeit normal (EN ISO 11058) k_v		$(\text{m/s}) \cdot 10^{-3}$	2,6
Durchflussrate		$\text{l/m}^2 \cdot \text{s}$	65
Charakteristische Öffnungsweite O_{90} (EN ISO 12956)		μm	80 ± 20
Chemische Beständigkeit (EN ISO 14030) Restzugkraft (längs)		%	≥ 80
Witterungbeständigkeit (EN 12224) Restzugkraft (längs)		%	≥ 60
Nutzungsdauer (EN 13249 ff)		Jahre	mehr als 100
Standard Rollen	Rollenbreiten	m	6,70 / (4,0)
	Rollenlänge	m	85 / (130)
	Rollengewichte ca.	kg	150 / (140)
	Flächen	m^2	569,5 / (520)
Ladekapazität je LKW (mit Standard Rolle 6,70m Bahnenbreite)		Anzahl	ca. 64 Rollen
		m^2	ca. 36 448

Untergrundarten: UG1/ UG2/ UG3; Lastklassen: LK $\leq 0,1$ und $\geq 0,4$; Kantkorn = KK, Rundkorn = RK

Die Angaben sind Mittelwerte unter Einhaltung einer Toleranz gemäß RVS 08.97.03 und CE - Zertifikat Nr. 1213 – CPR – 4191.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. 1.0-21